

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

**MPI 3010**

**Data : 02/01/2008**

### Descrição :

Avery MPI 3010 é um vinil calandrado brilhante, cor branca, com adesivo permanente, fácil aplicação, ideal para aplicações de curta duração em interiores e exteriores como placas de sinalização, painéis de anúncios, banners, stands de feiras, identificação e decoração em geral.

Informações Técnicas sobre impressão, conversão, aplicação e remoção do produto, favor recorrer aos Boletins de Instruções Avery Graphics ou contatar o Serviço Técnico da Avery Dennison do Brasil / Divisão Graphics.

### Construção :

<b>Frontal:</b>	80 µm, película calandrada de PVC branca brilhante
<b>Adesivo:</b>	Permanente, acrílico base d'água, sensível a pressão
<b>Protetor do adesivo:</b>	145 g/m <sup>2</sup> , siliconizado.

### Propriedades Físicas :

As seguintes informações sobre características físicas e químicas, são baseadas em testes que acreditamos ser representativos e confiáveis. Os valores resultantes são válidos apenas como referenciais, não constituem uma garantia e não servem para uso em especificações. O comprador deverá de forma independente determinar antes do uso, a conveniência e adequação da utilização do Produto em relação às suas condições, especificações e necessidades.

## Informações Gerais:

<b>Método de Impressão (Recomendado)</b>	InkJet / Base Solvente (Compatíveis) OBS.: Veja Boletim de Instruções #5.15
<b>Durabilidade Externa</b>	Um ano quando processada e aplicada conforme recomendações técnicas da Avery (exposição vertical). OBS.: O processo de impressão, durabilidade e nivelamento das tintas devem ser avaliados previamente.
<b>Temperatura para aplicação</b>	0 a 70°C
<b>Superfícies de aplicação</b>	Planas, lisas e com boas condições de conservação
<b>Faixa de temperaturas de serviço</b>	-40°C a 82°C
<b>Espessura do filme</b>	105 +- 3 µm
<b>Tensão de ruptura</b>	1,6 kg/cm a 2,7kg/cm
<b>Resistência Química</b>	Resiste à maior parte das soluções suavemente alcalinas, ácidas e salinas (não devem ser aplicado em locais sujeitos a derramamento de petróleo como óleos, graxas e solventes alifáticos)
<b>Vida útil</b>	01 ano após a compra, quando estocado em local frio, limpo, seco e aplicado neste período. Armazenado a 20°C a 25°C e 50+-5% de umidade
<b>Adesão em Aço Inox (Norma: FINAT FTM-1)</b>	Inicial (20min): 135 N/m

## **Contatos:**

Para quaisquer informações que não estejam descritas neste boletim, contatar o Departamento de Serviços Técnicos da Avery Dennison do Brasil Ltda, através do telefone: (19) 3876.7650 ou Fax (19) 3876.7734.

**Avery Dennison do Brasil Ltda**  
**R Francisco Foga, 225 – Vinhedo – SP – Brazil – 13280 000**  
**graphics.brasil@averydennison.com**  
**www.averydennison.com.br**

### Aviso Importante ao Comprador

---

Produtos Avery Dennison são garantidos para serem livres de defeitos de fabricação, sobre o material e acabamento, ambos por um período de até um ano após a compra ( ou período estabelecido em Literatura Específica de Informação de Produto ) efetivo à partir da Fatura. Fica expressamente combinado e entendido que os Produtos são vendidos sem garantias implícitas ou explícitas, sendo que a única obrigação do fabricante e do vendedor é repor ou substituir a mesma quantidade de produto que comprovadamente tenha defeito. Nem o fabricante, nem o vendedor são responsáveis por qualquer perda ou dano, direta ou indiretamente causado pelo uso ou inabilidade em usar o produto para atender a finalidade desejada. Cabe ao comprador e usuário testar previamente o produto e certificar – se de que o mesmo atende suas necessidades e especificações. Essa declaração não pode ser alterada sem que haja um acordo expresso entre o fabricante e o vendedor, e assinado por pessoas devidamente autorizadas.

