

## Boletim Técnico de Produto

### VINIL ADESIVO ORAJET 3641

#### **Descrição**

Filme de PVC branco com superfície brilhante ou fosca.

#### **Papel release**

Papel revestido com silicone, 135gr/m<sup>2</sup>.

#### **Adesivo**

Poliacrilato, permanente, cinza.

#### **Área de Uso**

Para aplicações externas brilhantes e coloridas de pequena a média duração.

#### **Método de impressão**

Impressão base solvente.

#### **Dados técnicos**

**Espessura (sem papel e adesivo):** 80 microns

**Estabilidade dimensional FINAT TM 14:** Aderido ao alumínio, não há encolhimento na direção do comprimento, na largura encolhimento máximo de 0,4mm.

**Resistência a temperatura:** Aderido ao alumínio, -40°C a +80°C, sem variações.

**Resistência a água:** Aderido ao alumínio, após 48h a 23°C sem variações.

**Comportamento ao fogo:** Classificação do material B1 de acordo com a norma DIN 4102 Parte I, de acordo com o relatório de teste nr.230006977 (MPA NRW) também impresso. Resistência a chama, somente quando aplicado em alumínio.

**Poder do adesivo:\* (FINAT TM 1, após 1 hora sobre Aço inox):** 16N/25mm

**Força de tensão:** (DIN EN ISO 527)

**Comprimento:** mín. 19MPa

**Largura:** mín. 19MPa

**Alongamento até ruptura**

**Comprimento:** mín: 130%

**Largura:** mín: 150%

**Validade:\*\*** 2 anos

**Temperatura de aplicação:** > +10°C

**Validade de aplicação por um especialista (sob exposição horizontal em condições climáticas na Europa) :** 4 anos (não impresso)

\* Média

\*\* Na embalagem original a 20°C e 50% de umidade relativa

Atenção

Após a impressão a tinta deve estar totalmente seca para evitar qualquer tipo de contaminação com a laminação. A superfície a que o produto será aplicado deve estar completamente livre de poeira, graxa ou qualquer outra contaminação que pode afetar a adesão do produto. Lacas frescas ou superfícies pintadas devem ser secas por um tempo mínimo de 3 semanas. A compatibilidade da laca ou tintas, devem ser testadas pelo usuário antes da aplicação final do material. Contudo, as informações de aplicações passada pela Oracal, devem ser consideradas.